Tethon 3D Material Firing Temperatures

Material	Sintering Temp C	Sintering Temp F						
Ferrolite	920	1700						
Vitrolite	1000	1850						
Tethonite Terra Cotta	1050	1900						
Castalite	1100	2000						
Porcelite	1250	2250						
Tethonite Stoneware	1250	2250						
Tethonite Porcelain	1250	2250						
High Alumina Resin 97%	1750	3182						
Tethonite High Alumina 96%	1750	3182						
Genesis Burnout Temp	150 - 540	300 - 1000						